



Asphalt Rubber Italia

Rubbit® Asphalt Rubber

BITUMEMODIFICATO CON POLVERINO DI GOMMA PER CONGLOMERATI ASPHALT RUBBER E S.M.A.
IMPERMEABILIZZAZIONI DI IMPALCATI E MANI DI ATTACCO

Bitume modificato con polverino di gomma CRM			<i>Rubbit® Asphalt Rubber</i>
Proprietà	Unità	Metodo di prova	
Penetrazione a 25 °C	dmm	ASTM D 5	20
Punto di rammollimento	°C	ASTM D 36	min 60
Resilienza a 25 °C	°C	ASTM D 3407	min 50
Viscosità Brookfield @175°C,20rpm [cP]	cP	AASHTO TP 48	2500

Proprietà fisiche medie del legante **Rubbit®**

N.B. La qualità dei prodotti Asphalt Rubber Italia S.R.L. è garantita per ogni consegna e rilevabile su campioni omogenei prelevati secondo le vigenti normative.

Asphalt Rubber Italia s.r.l.

Sede legale: Via Ferrucci snc 51031 Agliana (PT) Tel/fax 0574/676905
Sede Amministrativa: Via Giusti,67 51017 Pescia (PT) Tel. 0572/478604 Fax. 0572/478562
Ufficio Commerciale: Via dell'Industria,81 41100 Modena Tel. 059/285202
C.F. P.IVA. 01608060473
Capitale Sociale Euro 100.000